

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

ในบทนี้ เราจะอธิบายผลการทดลองและวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันความร้อนของแผ่นฉนวนกันความร้อนเส้นใยไผ่ยาวพารา ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร หนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร โดยใช้หลอดไฟขนาด 100 วัตต์และดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน บันทึกข้อมูลอุณหภูมิบริเวณด้านบน (ด้านรับความร้อน) และด้านล่างของแผ่นฉนวน แล้วนำข้อมูลอุณหภูมิที่ได้มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความต้านทานความร้อนและค่าการนำความร้อน

4.1 ผลการทดลองเมื่อใช้หลอดไฟ 100 วัตต์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน


ผลการทดสอบความสามารถในการป้องกันความร้อนของฉนวนเส้นใยไผ่ยาวพาราหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร โดยใช้หลอดไฟ 100 วัตต์ เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน เป็นเวลา 30 นาที ผลการทดสอบพบว่า อุณหภูมิบริเวณด้านรับความร้อน (ด้านบนแผ่นฉนวน) และอุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวน (ด้านที่ไม่ได้รับความร้อน) มีความแตกต่างกันประมาณ 15.5, 21.2 และ 22.1 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 อุณหภูมิด้านล่างของแผ่นฉนวนและผลต่างของอุณหภูมิของแผ่นฉนวนเส้นใยไผ่ยาวพาราหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร เมื่อให้ความร้อนเป็นเวลา 30 นาที

ความหนาของฉนวน (เซนติเมตร)	อุณหภูมิด้านล่างของแผ่นฉนวน (องศาเซลเซียส)	ผลต่างอุณหภูมิ ΔT (องศาเซลเซียส)
1.0	37.2	15.5
2.0	31.5	21.2
3.0	30.6	22.1

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อนำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าการนำความร้อน ค่าความต้านทานความร้อน และค่าความจุความร้อน พบว่า แผ่นฉนวนเส้นใยไผ่ยาวพาราหนา 1.0, 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีค่าการนำความร้อนประมาณ 0.0385, 0.075 และ 0.1129 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.2



ภาพที่ 4.1 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบริเวณด้านด้านบนและด้านล่างของแผ่นฉนวนกันความร้อนเมื่อใช้หลอดไฟ ขนาด 100 วัตต์ เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน เป็นเวลา 30 นาที

ภาพที่ 4.1 แสดงผลการวัดอุณหภูมิบริเวณด้านบนของแผ่นฉนวน ในช่วง 7.0 นาทีแรก เราจะเห็นว่า อุณหภูมิเพิ่มจาก 31 องศาเซลเซียส เป็น 45 องศาเซลเซียส โดยมีลักษณะการเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้น ด้วยอัตราประมาณ 2.0 องศาเซลเซียสต่ออนาที ในขณะที่อุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวน ทั้งสามแผ่นมีค่าใกล้เคียงกันโดยมีอุณหภูมิประมาณ 31 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามหลังจากที่ที่ 7 อุณหภูมิบริเวณด้านบนของแผ่นฉนวนจะมีค่าเพิ่มในลักษณะเชิงเส้น โดยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในอัตราประมาณ 0.3 องศาเซลเซียสต่ออนาที ในขณะที่อุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวนที่มีความหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันและมีค่าคงที่โดยมีอุณหภูมิประมาณ 31.5 และ 30.5 องศาเซลเซียส ตามลำดับ และอุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตร ในช่วงนาทีที่ 10-20 มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 1.0 องศาเซลเซียส และในช่วงนาทีที่ 20-30 อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ 4.0 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที พบว่าอุณหภูมิของแผ่นฉนวนด้านรับความร้อนมีค่า 52.7 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิด้านล่างของแผ่นฉนวนมีอุณหภูมิเป็น 37.2 31.5 และ 30.6 องศาเซลเซียส

ผลการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของแผ่นฉนวนเส้นใยไผ่ยาวพาราหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร พบว่า มีค่าการนำความร้อนประมาณ 0.0385 0.075 และ 0.1129 วัตต์ต่อเมตรเคลวิน ตามลำดับ และค่าความต้านทานความร้อนของแผ่นฉนวนมีค่าเพิ่มขึ้นตามความหนา โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2598 – 0.2657 ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์ ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ค่าการนำความร้อน ค่าความต้านทานความร้อน และค่าความจุความร้อนของแผ่นฉนวนกันความร้อนเส้นใยโพลียาพารา

ความหนาของฉนวน (cm)	ค่าการนำความร้อน (W/m-K)	ค่าความต้านทานความร้อน (m ² -K/W)	ค่าความจุความร้อน (J/K)
1.0	0.0385	0.2598	3.8493
2.0	0.0755	0.2649	3.7748
3.0	0.1129	0.2657	3.7633


ผลการวิเคราะห์ค่าความจุความร้อนของฉนวนเส้นใยโพลียาพาราขนาด 30x30 เซนติเมตร ซึ่งมีความหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร พบว่า มีค่าความจุความร้อนใกล้เคียงกันคือ 3.7748 และ 3.7633 จูลต่อเคลวิน ตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้นแผ่นฉนวนทั้งสองยังมีค่าความต้านทานความร้อนใกล้เคียงกันอีกด้วยโดยมีค่าประมาณ 0.2649 และ 0.2657 ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์ ดังนั้นค่าความจุความร้อนและค่าความต้านทานความร้อนจึงส่งผลถึงอุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า อุณหภูมิบริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวนที่มีความหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีใกล้เคียงกันคือ 31.5 และ 30.6 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ในขณะที่แผ่นฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตร มีค่าความจุความร้อนมากที่สุดคือ 3.8493 จูลต่อเคลวิน แต่มีค่าความต้านทานความร้อนต่ำที่สุดคือ 0.2598 ตารางเมตร-เคลวินต่อวัตต์ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณด้านล่างของแผ่นฉนวนมีอุณหภูมิสูงถึง 37.2 องศาเซลเซียส

เมื่อเปรียบค่าความต้านทานความร้อนของแผ่นฉนวนเส้นใยโพลียาพาราทั้งสามความหนากับค่าความต้านทานความร้อนตามมาตรฐาน JIS A 5905 ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.267 ตารางเมตร เคลวินต่อวัตต์ แล้วพบว่าแผ่นฉนวนเส้นใยโพลียาพารามีค่าความต้านทานความร้อนต่ำกว่าค่ามาตรฐานเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ทั้งนี้คณะผู้ทำวิจัยจะได้ทำการพัฒนาสมบัติของฉนวนเส้นใยโพลียาพาราต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าเส้นใยโพลียาพาราสามารถนำมาทำแผ่นฉนวนกันความร้อนได้ ดังนั้นเราจึงทำการทดลองโดยใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนโดยทำการทดลองเป็นระยะเวลา 48 ชั่วโมง (2 วัน) เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งบริเวณด้านบนและใต้แผ่นฉนวนในสภาวะแวดล้อมจริง

4.2 การทดลองฉนวนโดยใช้ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน

เมื่อนำแผ่นฉนวนกันความร้อนเส้นใยโพลียาพาราไบดีดตั้งในกล่องทดลองขนาด 30x30 เซนติเมตร แล้วนำไปวางไว้ในสภาวะแวดล้อมจริงซึ่งได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยทำการเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนอุณหภูมิด้านนอกและภายในกล่องทดลอง ด้วยเครื่อง Xplorer GLX เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ผลการทดลอง พบว่า อุณหภูมิอากาศด้านนอกกล่องทดลองและอุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั้งแผ่นฉนวนเส้นใยโพลียาพาราไบดีดหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิดังแสดงในภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 อุณหภูมิอากาศภายนอกและภายในกล่องทดลองที่ติดตั้งแผ่นฉนวนเส้นใยโพลียาพารา

เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา 06:00 - 11:00 นาฬิกา อุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศด้านนอกกล่องทดลอง โดยอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ ณ เวลา 06:00 อุณหภูมิของอากาศและอุณหภูมิภายในกล่องทดลองมีค่า 28.6 องศาเซลเซียส และ ณ เวลา 11:00 นาฬิกา อุณหภูมิของอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 40.5 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายในกล่องทดลองมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 38.8 38.2 และ 36.0 องศาเซลเซียส ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นว่าในช่วงเวลา 06:00 - 09:00 นาฬิกา อุณหภูมิภายในกล่องที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตร มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิภายในกล่องที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร ประมาณ 2.0 องศาเซลเซียส ซึ่งน่าจะเกิดจากแผ่นฉนวน

หนา 1.0 เซนติเมตร มีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าแผ่นฉนวนแผ่นอื่นและมีค่าความจุความร้อนสูงกว่าแผ่นอื่น ในขณะที่อุณหภูมิภายในกล่องทดลองที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีอุณหภูมิใกล้เคียงกันมาก ซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนและค่าความจุความร้อน ดังแสดงในตารางที่ 4.2

พิจารณาในช่วงเวลา 11:00-18:00 นาฬิกา และ ในช่วงกลางคืน (18:00-06:00 น) อุณหภูมิภายในกล่องที่ติดตั้งฉนวนหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศด้านนอกกล่องทดลองและอุณหภูมิภายในกล่องที่ติดตั้งฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตร ประมาณ 1.0 ถึง 4.0 องศาเซลเซียส ดังแสดงในภาพที่ 4.2 ทั้งนี้สาเหตุน่าจะเกิดจากในช่วงปลายอากาศมีอุณหภูมิลดลงซึ่งแผ่นฉนวนจึงมีการคายความร้อนมากกว่าการดูดกลืนความร้อน ดังนั้นแผ่นฉนวนหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าการนำความร้อน (0.0755 และ 0.1129 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน) สูงกว่าจึงสามารถคายความร้อนได้เร็วกว่าและนอกจากนี้แผ่นฉนวนทั้งสองยังมีค่าความจุความร้อน (3.7748 และ 3.7633 จูลต่อเคลวิน) น้อยกว่า จึงส่งผลให้อุณหภูมิภายในกล่องทดลองค่าลดลงต่ำกว่าแผ่นฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตร

เมื่อพิจารณาช่วงเวลา 24:00 – 06:00 นาฬิกา เราจะเห็นว่า อุณหภูมิภายในกล่องที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร มีค่าใกล้เคียงกับอุณหภูมิอากาศนอกกล่องทดลอง ประมาณ 24 องศาเซลเซียส ในขณะที่ภายในกล่องที่ติดตั้งแผ่นฉนวนหนา 1.0 เซนติเมตรมีอุณหภูมิสูงกว่าเล็กน้อย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี