

บทที่ 4

ผลการวิจัย

ในบทนี้กล่าวถึงผลการทดสอบและวิเคราะห์ผลทดสอบของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชั้น ได้แก่ การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตทรงกระบอก ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และการทดสอบการซึมผ่านของน้ำ ทั้งที่ไม่ได้ผสมน้ำยางชั้น และที่ผสมน้ำยางชั้น ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้

4.1 ผลการทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตผสมน้ำยางชั้น

จากการทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตพบว่า คอนกรีตควบคุมที่ไม่มีส่วนผสมของสารลดน้ำพิเศษจะมีค่าการยุบตัวต่ำกว่า 7.5 เซนติเมตร ตามที่ออกแบบไว้ จึงได้ทดลองแบบลองผิดลองถูก จนได้ปริมาณสารลดน้ำพิเศษร่วมกับหน่วงการก่อตัวเท่ากับร้อยละ 1.25 โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ หรือเท่ากับ 6.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงให้ค่ายุบตัวตามที่ออกแบบไว้ ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงใช้สารลดน้ำพิเศษดังกล่าวในปริมาณ 6.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทุกส่วนผสม ซึ่งค่าการยุบตัวที่ได้ของแต่ละส่วนผสมแสดงในตารางที่ 4.1 และยังพบว่า การแทนที่น้ำยางชั้นเพิ่มขึ้นจะยิ่งทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้ลดลง ตามลำดับ

ตารางที่ 4.1 ค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมน้ำยางชั้น

| ส่วนผสม | ค่าการยุบตัว(ซม.) |
|---------|-------------------|
| Control | 11.5 |
| HRL-0.5 | 10.2 |
| HRL-1.0 | 10.0 |
| HRL-1.5 | 9.6 |
| HRL-2.0 | 9.0 |

4.2 ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชั้น


จากการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.1 พบว่า กำลังอัดที่ 28 วัน ของคอนกรีตควบคุมมีค่าต่ำกว่ากำลังอัดออกแบบเล็กน้อย และพบว่ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อผสมน้ำยางชั้นที่ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักของน้ำ และเมื่อผสมปริมาณน้ำยางชั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นร้อยละ 1.0, 1.5 และ 2.0 โดยน้ำหนักของน้ำ พบว่ากำลังอัดลดลงตามลำดับ

ซึ่งหมายความว่า การใส่น้ำยางชั้นมีผลต่อความสามารถในการรับกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงอย่างเห็นได้ชัด ในงานวิจัยนี้ ส่วนผสมชุดควบคุมมีความสามารถในการรับกำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 411 กก/ตร.ซม. สำหรับคอนกรีตที่ผสมน้ำยางชั้นร้อยละ HRL-0.5 มีกำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากับ 449 กก/ตร.ซม. ซึ่งพบว่ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้นจากชุดควบคุมเล็กน้อย ส่วน HRL-1.0, HRL-1.5 และ HRL-2.0 มีค่ากำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากับ 431, 413 และ 359 กก/ตร.ซม. ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4.1 จะพบว่ากำลังอัดที่ 28 วันของชุดทดสอบ HRL-0.5, HRL-1.0 และ HRL-1.5 มีค่าใกล้เคียงกับชุด Control แม้กำลังอัดของ HRL-0.5 จะสูงกว่าอย่างชัดเจนในช่วงอายุต้นๆ ก็ตาม ส่วน HRL-2.0 ที่มีกำลังอัดที่ 28 วัน แตกต่างจากกลุ่มอย่างชัดเจน โดยมีกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ต่ำกว่าคอนกรีตชุด Control ประมาณร้อยละ 13


สาเหตุที่ HRL-0.5 มีกำลังอัดช่วงต้นสูงกว่าชุด Control อย่างชัดเจน อาจเนื่องมาจากเนื้อยางเข้าไปแทรกตัวในรูพรุนของคอนกรีต ซึ่งเนื้อยางเหล่านั้นจะช่วยพยุงโครงสร้างโพรงของคอนกรีตเอาไว้ทำให้พังทลายได้ยากขึ้น แต่เมื่อคอนกรีตมีอายุมากขึ้น กำลังของคอนกรีตที่ได้ส่วนใหญ่จะมาจากเนื้อคอนกรีตเอง บทบาทของเนื้อยางที่ช่วยค้ำจุนโครงสร้างโพรงไว้จึงลดลง และทำให้มีกำลังอัดใกล้เคียงกันกับคอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน ส่วน HRL-1.0 และ 1.5 ก็จะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ HRL-0.5 นั่นก็คือจะมีเนื้อยางเข้าไปช่วยค้ำจุนโครงสร้างโพรงเอาไว้ แต่เนื่องจากคอนกรีตกำลังสูงมีปริมาณโพรงไม่มาก จึงทำให้เนื้อยางในส่วนผสมเกินจำเป็น แม้บางส่วนจะช่วยค้ำจุนโครงสร้างโพรงไว้ แต่ก็จะมีบางส่วนไปขัดขวางการยึดเกาะระหว่างซีเมนต์และมวลรวมเช่นกัน ดังแสดงให้เห็นเป็นภาพจำลองได้ดังภาพที่ 4.2 ดังนั้น น้ำยางในปริมาณนี้จึงส่งผลด้านบวกและด้านลบไปพร้อม ๆ กันในส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูง

ตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชั้น

| ส่วนผสม | กำลังอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) | | | |
|---------|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| | 3 วัน | 7 วัน | 14 วัน | 28 วัน |
| Control | 266 | 332 | 388 | 411 |
| HRL-0.5 | 344 | 439 | 453 | 449 |
| HRL-1.0 | 296 | 360 | 408 | 431 |
| HRL-1.5 | 296 | 370 | 404 | 413 |
| HRL-2.0 | 278 | 306 | 324 | 359 |



ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอายุของคอนกรีตที่ผสมน้ำยางชัน



ภาพที่ 4.2 ภาพจำลองการขัดขวางการยึดเกาะของโมเลกุลน้ำยางชันในซีเมนต์เพสต์

4.3 ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชัน

ผลทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นเฉลี่ยของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชันที่อายุ 3, 7, 14 และ 28 วัน แสดงในตารางที่ 4.3 และเมื่อนำค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมาเปรียบเทียบกับกำลังอัดของคอนกรีตแต่ละก่อนจะได้รับความสัมพันธ์ดังแสดงในภาพที่ 4.3 ซึ่งพบว่าแม้ค่าเชิงตัวเลขที่แสดงในตารางที่ 4.3 จะมีความผันผวนสูง แต่เมื่อแสดงในรูปแบบความสัมพันธ์กับกำลังอัดจะเห็นความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มชัดเจน กล่าวคือ คอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงขึ้นจะมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นสูงขึ้นตามทฤษฎี (ACI 318, 2008 : 107) นอกจากนี้ยังพบว่าคอนกรีตทุกส่วนผสมมีแนวโน้มความสัมพันธ์กับกำลังอัดในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ 4.1 นอกจากนี้ในภาพที่ 4.3 ได้แสดงค่าความสัมพันธ์ที่นำเสนอโดยสมการของ ACI 318 (2008 : 107) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่นและกำลังอัดจากค่าสถิติ อีกทั้ง ACI ยังระบุว่าความคลาดเคลื่อนจากสมการดังกล่าวยอมรับได้ที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของความสัมพันธ์ระหว่างโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต ทั้งนี้ มีงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์นี้สามารถแปรเปลี่ยนไปได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ชนิดของมวลรวมในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น (Malaikah, 2014 : 131 – 142) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มวลรวมที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีคุณสมบัติดีกว่ามวลรวมโดยเฉลี่ยที่ ACI ได้ทำสถิติไว้นั่นเอง

$$E = 175.75f_c' - 11291 \quad 4.1$$


เมื่อ E = ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น และ f_c' คือค่ากำลังอัดของคอนกรีต

ตารางที่ 4.3 ผลทดสอบโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชัน

| ส่วนผสม | โมดูลัสยืดหยุ่นที่ได้จากการทดสอบ (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|
| | 3 วัน | 7 วัน | 14 วัน | 28 วัน |
| Control | 388474 | 310540 | 166351 | 595493 |
| HRL-0.5 | 441201 | 667245 | 856247 | 651054 |
| HRL-1.0 | 410124 | 563865 | 575133 | 404658 |
| HRL-1.5 | 639042 | 553993 | 686358 | 432368 |
| HRL-2.0 | 439795 | 451283 | 566721 | 329070 |

อนึ่ง หากแทนค่า $f_c' = 0$ ในสมการที่ 4.1 ที่ได้จากภาพที่ 4.3 จะทำให้ค่า $E = -11291$ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้จริง ดังนั้นจึงปรับแก้สมการที่ 4.1 ใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง ดังแสดงในสมการที่ 4.2

$$E = 175.75f_c' \tag{4.2}$$



ภาพที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชัน


4.4 ผลการทดสอบการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชัน

จากการทดสอบการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตกำลังสูงได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.4 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ซึมของน้ำผ่านคอนกรีตของ HRL-0.5 มีค่าสูงกว่าคอนกรีตควบคุมเล็กน้อย ในส่วนของ HRL-1.0, HRL-1.5 และ HRL-2.0 มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำผ่านคอนกรีตต่ำกว่าคอนกรีตควบคุมร้อยละ มีค่าต่ำที่สุด ซึ่งต่ำกว่าคอนกรีตควบคุมประมาณร้อยละ 48, 63 และ 28 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตกำลังสูงผสมน้ำยางชัน

| รายการ | Control | HRL-0.5 | HRL-1.0 | HRL-1.5 | HRL-2.0 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| สัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำ (k) | 1.86×10^{-12} | 2.20×10^{-12} | 9.73×10^{-13} | 6.37×10^{-13} | 1.35×10^{-12} |

จากภาพที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่าทั้งกำลังอัดของคอนกรีตผสมน้ำยางชั้นที่อายุ 28 วันและค่าการซึมผ่านของน้ำที่อายุ 28 วันต่างก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำยางชั้นในส่วนผสม แต่ทั้งสองค่ากลับไม่มีความสัมพันธ์ชัดเจน แตกต่างจากความสัมพันธ์ดังกล่าวในคอนกรีตกำลังปกติจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ (จักรพันธ์ วังษ์พา และคณะ, 2563 : 30 – 31) อย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าน้ำยางชั้นไม่ได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มกำลังอัดให้กับคอนกรีตกำลังสูงเนื่องจากกำลังส่วนใหญ่มาจากกำลังของเนื้อคอนกรีตเองเนื่องจากคอนกรีตกำลังสูงมีความพรุนต่ำ (Bu & Tian, 2016 : 337 – 344) ทำให้เนื้อเยื่อที่แทรกอยู่ตามโพรงมีปริมาณไม่มากและไม่ส่งอิทธิพลต่อกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูง จึงแสดงให้เห็นค่ากำลังอัดที่ 28 วันที่ใกล้เคียงกันตามที่ได้อภิปรายไว้ข้างต้น เว้นแต่ HRL-2.0 ที่มีปริมาณน้ำยางชั้นส่วนเกินในปริมาณมากจนทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อจับกันเป็นเส้น มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไปขัดขวางการยึดเกาะภายในโครงสร้างคอนกรีต จึงส่งผลให้กำลังอัดต่ำลงอย่างชัดเจน อนึ่ง แม้เนื้อเยื่อดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังอัด แต่กระทบต่อความทึบเนียนของคอนกรีตโดยตรงเนื่องจากเนื้อเยื่อมีความทึบน้ำสูง และส่วนมากแทรกตัวอยู่ตามโครงสร้างโพรงของคอนกรีต จึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ง่าย จึงส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ำผ่านคอนกรีตลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในส่วนผสม HRL-1.5 ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมน้ำต่ำกว่าคอนกรีตปกติถึง 3 เท่า



ภาพที่ 4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตกำลังสูงกับปริมาณน้ำยางชั้น ที่อายุ 28 วัน