

## บทที่ 2

### แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงวัสดุปอซโซลาน, ปฏิกิริยาปอซโซลาน, เถ้าปาล์มน้ำมัน รวมถึงงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต

วัสดุปอซโซลาน

ปฏิกิริยาปอซโซลาน

เถ้าปาล์มน้ำมัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### วัสดุปอซโซลาน

วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ตามคำจำกัดความของ ASTM C 618 หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยออกไซด์ของซิลิกา (Siliceous) หรือ ซิลิกาและอลูมินา (Siliceous and Aluminous) เป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไปแล้ววัสดุปอซโซลานมีคุณสมบัติของวัสดุประสานน้อยมากหรือไม่มีเลย แต่เมื่อมีความละเอียดที่เหมาะสมและมีความชื้นที่เพียงพอจะสามารถทำปฏิกิริยากับต่างหรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) ทำให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติในการยึดประสานได้ดีคล้ายกับปูนซีเมนต์ เรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ว่าปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan Reaction) โดยทั่วไปวัสดุปอซโซลานที่มีอยู่ในปัจจุบันแบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัสดุปอซโซลานธรรมชาติ (Natural Pozzolan) ซึ่งเกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น เถ้าภูเขาไฟ และดินขาว (Metakaolin) เป็นต้น ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ วัสดุปอซโซลานสังเคราะห์ (Artificial Pozzolan) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม เช่น ซิลิกาฟุ้ง เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ และตะกรันเตาถลุงเหล็ก เป็นต้น

ปัจจุบันวัสดุปอซโซลานนิยมนำมาใช้ในงานคอนกรีตในรูปของการแทนที่บางส่วนในปูนซีเมนต์ เนื่องจากวัสดุปอซโซลานช่วยปรับปรุงคุณภาพของคอนกรีตให้ดีขึ้นทั้งในด้านการรับกำลังอัด และสามารถลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลดลง เนื่องจากวัสดุปอซโซลานมีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ วัสดุปอซโซลานแต่ละชนิดอาจส่งผลต่อคอนกรีตแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะตัว โดยองค์ประกอบทางแร่ธาตุที่อยู่ในรูปไม่บริสุทธิ์และความละเอียดของวัสดุปอซโซลาน คือ ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดี

#### ปฏิกิริยาปอซโซลาน

เมื่อปูนซีเมนต์รวมตัวกับน้ำทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration Reaction) และมีผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาที่สำคัญ คือ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ( $3\text{CaO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  หรือ C-S-H), แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) และแคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต ( $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  หรือ C-A-H) ดังแสดงในสมการที่ (2.1) ถึง (2.3)



ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan Reaction) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังจากการทำปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำ โดยใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) ที่เกิดจากสมการที่ (2.1) และ (2.2) เป็นสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาร่วมกับซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ ) และอลูมินาไดรอกไซด์ ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) ในวัสดุปอซโซลาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาปอซโซลาน คือ แคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรต (C-A-H) ดังแสดงในสมการที่ (2.4) และ (2.5)



ค่า  $x, y$  และ  $z$  ในสมการที่ (2.4) และ (2.5) เป็นค่าที่แปรไปตามชนิดของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) และแคลเซียมอลูมิเนียมไฮเดรต (C-A-H) ซึ่งทั้ง C-S-H และ C-A-H ที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลานนี้ทำให้กำลังอัดของคอนกรีตเพิ่มขึ้น และลดช่องว่างระหว่างอนุภาคของปูนซีเมนต์ลง ทำให้คอนกรีตมีเนื้อแน่นขึ้น โดยปฏิกิริยาปอซโซลานนี้จะเริ่มเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณ 7 วัน และทำปฏิกิริยาต่อไปเรื่อยๆ แม้ว่าคอนกรีตมีอายุมากกว่า 3 ปีครั้งก็ตาม

### ถ้ำปาล์มน้ำมัน

ถ้ำปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ที่ใช้เส้นใยของผลปาล์มน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงให้กับหม้อกำเนิดไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาไหม้ประมาณ  $700-800^\circ\text{C}$  ถ้ำปาล์มน้ำมันที่เกิดขึ้นมีการนำมาใช้ประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ส่วนใหญ่ต้องนำไปทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการกำจัดทิ้งตามมา และเป็นการเสียพื้นที่ในการทิ้งโดยสูญเปล่า นอกจากนั้นยังทำให้เกิดมลภาวะเนื่องจากการฟุ้งกระจายของถ้ำปาล์มน้ำมันอีกด้วย รูปที่ 2.1 และ 2.2 แสดงบริเวณที่กองผลปาล์มน้ำมันก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม และบริเวณที่ทิ้งถ้ำปาล์มน้ำมัน ซึ่งต้องมีการฉีดน้ำเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



รูปที่ 2.1 บริเวณที่กองผลปาล์มน้ำมันก่อนเข้ากระบวนการผลิต



รูปที่ 2.2 บริเวณที่ทิ้งเถ้าปาล์มน้ำมัน

### งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีตเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1990 โดย Tay ได้ศึกษาการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตราร้อยละ 10 ถึง 50 โดยน้ำหนักวัสดุประสานเพื่อทำคอนกรีต พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานต่ำ และคอนกรีตที่แทนที่เถ้าปาล์มน้ำมันมากกว่าร้อยละ 10 มีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสม ทั้งนี้เนื่องจากเถ้าปาล์มน้ำมันที่นำมาใช้มีอนุภาคขนาดใหญ่ นอกจากนี้คอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันยังมีความหนาแน่นน้อยกว่าและการดูดซึมน้ำมากกว่าคอนกรีตที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมด้วย

ในปี ค.ศ. 1996 Hussin และ Awal นักวิจัยชาวมาเลเซียได้ศึกษาการนำ เถ้าปาล์มน้ำมัน มาใช้เป็นวัสดุพอลิโอสถาน โดยบดเถ้าปาล์มน้ำมันให้มีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ และแทนที่ใน อัตราร้อยละ 10 ถึง 60 พบว่าคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันร้อยละ 30 ให้กำลังอัดสูงที่สุดเมื่อ เปรียบเทียบกับอัตราการแทนที่อื่นๆ และกำลังอัดที่ช่วงอายุก่อน 28 วันมีค่าต่ำ แต่หลังจากนั้นกำลัง อัดมีการพัฒนาสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่มีเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมได้ นอกจากนี้คอนกรีตที่ผสมเถ้า ปาล์มน้ำมันมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนเนื่องจากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกได้ดีกว่าคอนกรีตที่ มีปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียว ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 Awal และ Hussin ยังได้ศึกษา คอนกรีตที่แช่ในน้ำทะเลโดยใช้เถ้าปาล์มน้ำมันแทนที่ปูนซีเมนต์ในอัตรา ร้อยละ 30 พบว่าคอนกรีต ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันมีการพัฒนากำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่าง เดียว แม้ว่าแช่ในน้ำทะเลเป็นเวลา 2 ปี

และจากงานวิจัยของ Ishida และคณะ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการหดตัวของคอนกรีตที่ใช้ เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในคอนกรีต โดยบ่มแท่งคอนกรีตในน้ำเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นบ่มใน อุณหภูมิห้องจนถึงอายุ 91 วัน พบว่าแท่งคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันร้อยละ 30 มีค่าการหดตัว เท่ากับ  $430 \times 10^{-6}$  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าแท่งคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเพียงอย่างเดียวที่มีค่า การหดตัวเท่ากับ  $448 \times 10^{-6}$

สำหรับในประเทศไทย จักรพล กลั่นมันคง และคณะ ได้ทำการศึกษาศักยภาพของ เถ้า ปาล์มน้ำมันในการใช้เป็นวัสดุพอลิโอสถาน พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันมีองค์ประกอบทางเคมีหลัก คือ  $\text{SiO}_2$  มากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของวัสดุพอลิโอสถาน และมีศักยภาพเพียงพอสามารถ นำมาใช้เป็นวัสดุพอลิโอสถานได้หากมีความละเอียดสูงและไม่เป็นผลึก เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุร พันธ์ สุคันธปริย และคณะ พบว่าดัชนีกำลังอัดของเถ้าปาล์มน้ำมันที่บดละเอียดมากมีค่าสูงกว่าร้อยละ 75 ที่อายุ 7 และ 28 วันตามลำดับ และกำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดมากใน อัตราร้อยละ 30 ยังมีค่าสูงกว่ามอร์ตาร์มาตรฐานที่อายุ 28 วันขึ้นไป

ในปี พ.ศ. 2546 วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ได้ทำการศึกษา กำลังอัดของมอร์ตาร์ที่ผสม เถ้าปาล์ม น้ำมันและการขยายตัวของแท่งมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน พบว่าการใช้เถ้าปาล์มน้ำมัน บดละเอียดมากหรือมีปริมาณอนุภาคค้ำงบนตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 แทนที่ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ถือเป็นมอร์ตาร์ที่เหมาะสม เนื่องจากให้กำลังอัด ระดับเดียวกับมอร์ตาร์มาตรฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ทั้งที่บ่มใน น้ำประปาและที่แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต นอกจากนี้ยังสามารถลดการขยายตัวเนื่องจาก ซัลเฟตได้ดีกว่าแท่งมอร์ตาร์มาตรฐานของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ด้วย

นอกจากนี้ วันชัย และคณะ ยังได้ศึกษาการนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้ในงานคอนกรีตกำลังสูง พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันที่บดละเอียดสามารถนำมาใช้ในการแทนที่ปูนซีเมนต์ในการ ทำคอนกรีตกำลัง สูงได้ โดยสามารถแทนที่ได้สูงถึงร้อยละ 30 และคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 20 ยังมีค่า กำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่ผสมซิลิกาฟูมร้อยละ 5 ด้วย โดยมีกำลังอัดสูงถึง 88-91 เมกาสกาลเมื่อ ใช้เถ้าปาล์มน้ำมันที่มีขนาด 10.1 ไมโครเมตร แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10-30

จากงานวิจัยข้างต้นเห็นได้ว่าการศึกษาการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีตส่วนใหญ่เป็น การศึกษาเถ้าปาล์มน้ำมันในต่างประเทศ และเป็นการศึกษาเริ่มต้นเท่านั้น โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็น

เห็นถึงศักยภาพของถั่วปาล์มน้ำมันที่สามารถนำมาใช้ในงานคอนกรีตได้ หากมีการปรับปรุงคุณภาพ โดยการเพิ่มความละเอียดเสียก่อน แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาถึงผลกระทบของความละเอียดและ ปริมาณการแทนที่ของถั่วปาล์มน้ำมันต่อคุณสมบัติในด้านการรับกำลังอัด รวมถึงการต้านทาน การกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟตยังไม่มีการศึกษาหรือน้อยมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยจึงเป็น แนวคิดของการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการใช้ถั่วปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีตให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้น



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี