



ภาคผนวก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



ภาคผนวก ก.

บันทึกผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตารางที่ ก.1 บันทึกผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์

Time (Min.)	Penetration (mm.)				
	Control	R 0.5	R 1.0	R 1.5	R 2.0
30	40	40	39	40	40
45	40	40	39	39	40
60	38.5	40	39	39	40
75	38	39	39	39	40
90	37.5	38	39	39	40
105	21.5	36	39	39	40
120	5.9	31.5	36	36.5	40
135	4	20	23	29.5	40
150		9	10.5	23	36
165		3	4	11	28
180				6	14
195					7
Normal consistency (%)	29.51	30.97	32.95	33.56	33.87

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี